

TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Lab

報告號碼： HY/2013/30577

頁數： 1 of 3

日期： 2013/04/09

阿迷購寵物用品有限公司
407 台中市西屯區成都路 118 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱： 木塊
收樣日期： 2013/03/28
測試時間： 2013/03/29 – 04/08

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：

八大重金屬測試

測試方法：

CNS 4797-2 玩具安全-特定元素之遷移(修訂公佈日期 93 年 7 月 6 日)

測試結果：

請見下一頁

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

黃馨慧
副理



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於該處指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不為當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之處罰。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Lab

報告號碼： HY/2013/30577

頁數： 2 of 3

測試結果:

CNS 4797-2 玩具安全(特定元素之遷移)

測試項目	單位	方法偵測 極限值	1	法規限值
溶出銻	mg/kg	5	n.d.	60
溶出砷	mg/kg	2.5	n.d.	25
溶出鋇	mg/kg	10	n.d.	1000
溶出鎘	mg/kg	5	n.d.	75
溶出鉻	mg/kg	5	n.d.	60
溶出鉛	mg/kg	5	n.d.	90
溶出汞	mg/kg	5	n.d.	60
溶出硒	mg/kg	5	n.d.	500

測試部位:

1. 混合紅色,黃色,藍色塗層 (木塊上)

(附註: 依據客戶的要求, 僅針對指定部分進行混合測試)

備註:

- mg/kg = ppm

- n.d. =低於方法偵測極限之測定值

TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Lab

報告號碼： HY/2013/30577

頁數： 3 of 3

樣品照片



** 報告結束 **

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件規限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權之約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於拉取指令範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不構成當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆屬不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd No.127, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, New Taipei City, Taiwan / 新北市新北產業園區五工路 127 號
台灣檢驗科技股份有限公司 t (886 2) 2299 3279 f (886 2) 2299-2920 www.tw.sgs.com

Member of SGS Group